



Agglomererad kork och återvunnet gummi minskar stötljud och ger värmeisolering

Densitet 550/600kg/m³
Kompression (%) 25 - 35
Återhämtning (%) > 85
Kokande vatten: ingen sönderdelning
Draghållfasthet: >600KPa
Värmeledningsförmåga 0,075W/m²K
Termiskt motstånd 0,025m²K/W
Akustiskt resultat 16dB / 20dB